


Условный номер образца, вид образца	Наименование показателя, единицы измерения	Наименование ИО и СИЗ	Фактическое значение показателя	Нормативное значение показателя
1	2	3	4	5
Парусина полульняная арт. 11252 СКПВ 	Состав сырья, %	Эл. Плитка, термостат, стакан, термометр	Лён-41, Хлопок-59	
	Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	Весы ВЛТК-500	580	
	Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток	Разрывная машина РМИ-250	155 115	125 90
	Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток	Разрывная машина РМИ-250	18 29	8,8 8,8
	Стойкость к истиранию, циклы	Прибор ДИТ-2М	880	Не менее 500
	Стойкость к проколу, Н	Специальное приспособление к разрывной машине	19,3	Не менее 13
	Соппротивление порезу	Специальное приспособление к разрывной машине	8,9	Не менее 2
	Водоупорность, мм вод. ст.	Прибор типа Шоппера	290	Повышенная 250