


Условный номер образца, вид образца	Наименование показателя, единицы измерения	Наименование ИО и СИЗ	Фактическое значение показателя	Нормативное значение показателя
1	2	3	4	5
Парусина полульняная арт. 11252 СКПВ УУ 	Состав сырья, %	Эл. Плитка, термостат, стакан, термометр	Лён-41, Хлопок-59	
	Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	Весы ВЛТК-500	642	
	Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток	Разрывная машина РМИ-250	138 130	125 90
	Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток	Разрывная машина РМИ-250	10,5 21	8,8 8,8
	Стойкость к истиранию, циклы	Прибор ДИТ-2М	1030	Не менее 500
	Стойкость к проколу, Н	Специальное приспособление к разрывной машине	18,5	Не менее 13
	Сопrotивление порезу	Специальное приспособление к разрывной машине	8,5	Не менее 2
	Водоупорность, мм вод. ст.	Прибор типа Шоппера	300	Повышенная 250