


Условный номер образца, вид образца	Наименование показателя, единицы измерения	Наименование ИО и СИЗ	Фактическое значение показателя	Нормативное значение показателя
1	2	3	4	5
Парусина полульняная арт. 11252 ОП УУ 	Состав сырья, %	Эл. Плитка, термостат, стакан, термометр	Лён-40, Хлопок-60	
	Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	Весы ВЛТК-500	690	
	Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток	Разрывная машина РМИ-250	135 129	125 90
	Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток	Разрывная машина РМИ-250	11,5 20	8,8 8,8
	Стойкость к истиранию, циклы	Прибор ДИТ-2М	1010	Не менее 500
	Стойкость к проколу, Н	Специальное приспособление к разрывной машине	19,5	Не менее 13
	Сопротивление порезу	Специальное приспособление к разрывной машине	8,3	Не менее 2
	Огнестойкость, с (контакт с пламенем 30 секунд)	Прибор ОТ-68	Не горит, не тлеет	Не должен гореть и тлеть
	Стойкость к прожиганию, с	Прибор ППТ-4М	58	Не менее 50