


Условный номер образца, вид образца	Наименование показателя, единицы измерения	Наименование ИО и СИЗ	Фактическое значение показателя	Нормативное значение показателя
1	2	3	4	5
Парусина полульняная арт. 11255 ОП 	Состав сырья, %	Эл. Плитка, термостат, стакан, термометр	Лён-51, Хлопок-49	
	Поверхностная плотность, г/м ²	Весы ВЛТК-500	463	
	Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток	Разрывная машина РМИ-250	188 82	105 75
	Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток	Разрывная машина РМИ-250	10 19	6,9 6
	Стойкость к истиранию, циклы	Прибор ДИТ-2М	585	Не менее 500
	Стойкость к проколу, Н	Специальное приспособление к разрывной машине	15,8	Не менее 13
	Сопrotивление порезу	Специальное приспособление к разрывной машине	6	Не менее 2
	Огнестойкость, с (контакт с пламенем 30 секунд)	Прибор ОТ-68	Не горит, не тлеет	Не должен гореть и тлеть
	Стойкость к прожиганию, с	Прибор ППТ-4М	51	Не менее 50