


Условный номер образца, вид образца	Наименование показателя, единицы измерения	Наименование ИО и СИЗ	Фактическое значение показателя	Нормативное значение показателя
1	2	3	4	5
Парусина полульняная арт. 11255 ВО 	Состав сырья, %	Эл. Плитка, термостат, стакан, термометр	Лён-51, Хлопок-49	
	Поверхностная плотность, г/м ²	Весы ВЛТК-500	384	
	Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток	Разрывная машина РМИ-250	115 93	105 75
	Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток	Разрывная машина РМИ-250	9 7	6,9 6
	Стойкость к истиранию, циклы	Прибор ДИТ-2М	560	Не менее 500
	Стойкость к проколу, Н	Специальное приспособление к разрывной машине	14,7	Не менее 13
	Сопrotивление порезу	Специальное приспособление к разрывной машине	5,6	Не менее 2
	Водоупорность, мм вод. ст.	Прибор типа Шоппера	155	Средняя от 150 до 250