


Условный номер образца, вид образца	Наименование показателя, единицы измерения	Наименование ИО и СИЗ	Фактическое значение показателя	Нормативное значение показателя
1	2	3	4	5
<p>Парусина полульняная арт. 11293 СКПВ</p> 	Состав сырья, %	Эл. Плитка, термостат, стакан, термометр	Лён-56, Хлопок-44	
	Поверхностная плотность, г/м ²	Весы ВЛТК-500	429	
	Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток	Разрывная машина РМИ-250	131 130	125 90
	Разрывная нагрузка, даН полоска (50x200)мм основа уток	Разрывная машина РМИ-250	10,5 15	8,8 8,8
	Стойкость к истиранию, циклы	Прибор ДИТ-2М	900	Не менее 500
	Стойкость к проколу, Н	Специальное приспособление к разрывной машине	18,5	Не менее 13
	Сопrotивление порезу	Специальное приспособление к разрывной машине	7,5	Не менее 2
	Водоупорность, мм вод. ст.	Прибор типа Шоппера	195	Средняя от 150 до 250